

# **CAHIER DES CHARGES**

Edition 2005

Procédé

**EUROFIBRES MF®**

**TRAVAUX DE DALLAGES**

**BUREAU SOCOTEC**

**Dossier n° MX 0464**

**DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :**

**EUROFIBRES S.A.S**

Village Ouest

4, Rue de Hannong

F-67380 Lingolsheim

TEL : 03.88.81.18.82 FAX : 03.88.81.09.46

E-Mail : [info@eurofibres.fr](mailto:info@eurofibres.fr)

**FABRICANT :**

**BAUMHUTER GmbH**

D-33378 Rheda-Wiedenbrück

**Date de validité : 31 Décembre 2007**

# SOMMAIRE

## **I. GENERALITES**

1. Introduction
2. Caractéristiques et spécification EUROFIBRES MF®
3. Références et préconisations d'emploi
4. Résistance aux agents chimiques
5. Durabilité
6. Conditionnement et marquage
7. Principe du procédé de fabrication EUROFIBRES MF®
8. Autocontrôle de la fabrication

## **II. REALISATION DES TRAVAUX DE DALLAGE AVEC EUROFIBRES MF®**

Rappel des définitions « Dallage non armé » et « Dallage armé »

1. Conception d'un dallage
2. Dallages extérieurs
3. Dallages intérieurs
4. Fractionnement des dallages - joints
5. Emploi des fibres dans les dallages armés
6. Constituants des bétons
7. Mise en œuvre
8. Autocontrôle visuel

## **III. PRECONISATIONS D'EMPLOI EUROFIBRES MF® POUR LES DALLAGES COURANTS**

1. Recommandations générales
2. Incorporation des fibres en centrale de fabrication
3. Incorporation des fibres dans le malaxeur avec les agrégats à sec
4. Incorporation des fibres dans le malaxeur sur le béton en cours de préparation
5. Incorporation des fibres dans la toupie

## **IV. ANNEXES**

Liste d'aptitude aux agents chimiques

# I. GENERALITES

## 1. Introduction

EUROFIBRES MF® permet le renforcement des bétons destinés aux travaux à fond plat tels que :

- sols industriels
- sols à usage d'habitation
- bandes de roulements
- aires de circulation, de stationnement et de stockage...

La technique qui consiste à renforcer les bétons à l'aide de fibres synthétiques a prouvé depuis longtemps sa fiabilité.

Les avantages qui en résultent sont multiples :

- efficacité contre la fissuration due aux retraits
- remplacement avantageux des treillis soudés traditionnels
- simplification du travail et gain de temps appréciable
- homogénéité des fibres dans la totalité de la masse du béton
- meilleure qualité du béton...

## 2. Caractéristiques et spécification EUROFIBRES MF®

Matière	polypropylène vierge C3H6
Poids spécifique	0,91 g/cm
Résistance à la traction	320 à 400 N/mm
Coefficient d'élasticité (module de Young)	3,6 KN/mm <sup>2</sup>
Température de fusion	160 - 170 °C
Température d'inflammation	supérieure à 320 °C
Résistance aux produits chimiques	bonne
Tenue aux agents alcalins	excellente
Conductivité électrique	<10 <sup>-13</sup> Siemens
Anti-statique et anti-magnétique	

## 3. Références et préconisations d'emploi

EUROFIBRES MF® se présente sous la forme de fibres multifilaments de 12 mm et de 2,8µ de section.

### Dosage des fibres EUROFIBRES MF:

Le dosage de fibres EUROFIBRES MF® pour les dallages est fonction des conditions de mise en œuvre :

#### a) Dosage de 600g/m<sup>3</sup> / UNI12-6PVA

Ce dosage est admis lorsque sont remplies les conditions suivantes :

- Le béton est adjuvanté avec un super plastifiant
- Les points singuliers tels que angles rentrants autour des poteaux et regards sont renforcés par des armatures de béton armé
- Ce dosage pourra être utilisé lors de faibles sollicitations, hors charges roulantes  
(Où la pose d'un Treillis Soudé au niveau des joints de retrait reste obligatoire).

#### b) **Dosage de 900 g/m<sup>3</sup> / UNI12-9PVA**

Ce dosage doit être utilisé lorsque les conditions précédentes ne sont pas remplies simultanément.

Avec ce dosage plus important de 900Gr/m<sup>3</sup>, aucune précaution particulière n'est nécessaire pour la maîtrise de la fissuration et permet de se substituer à la pose d'un Treillis Soudé, même au niveau des joints de retrait dans les dallages soumises aux charges roulantes.

#### 4. **Résistance aux agents chimiques**

La matière première utilisée pour la fabrication d'EUROFIBRES MF® est un polypropylène spécialement développé. C'est un produit inerte qui présente une parfaite résistance à la plupart des agents chimiques agressifs (acides, bases). Le comportement d'EUROFIBRES MF® en milieu alcalin est excellent.

#### 5. **Durabilité**

La tenue EUROFIBRES MF® dans le temps est illimitée. Lorsqu'elles sont noyées dans le béton, les fibres EUROFIBRES MF® ont une durée de vie illimitée. Leur tenue dans le temps correspond toujours à la durée de vie des ouvrages dans lesquels elles ont été utilisées.

#### 6. **Conditionnement et marquage**

EUROFIBRES MF® est conditionné suivant le poids des doses :

**Dose de 600g** : UN 12-6 (32 doses par carton)

**Dose de 900g** : UNI 12-9 (22 doses par carton)

**Palettisation** : EUROFIBRES MF® est palettisé par quantité de 18 cartons. Un numéro de contrôle de fabrication figure sur les cartons ; il permet de remonter au lot de fabrication et aux fiches d'autocontrôle de ce lot.

#### 7. **Principe du procédé de fabrication EUROFIBRES MF®**

La résine de polypropylène est fondue et extrudée dans sa phase liquide au travers d'une filière.

Les fils ainsi obtenus sont regroupés en torons et coupés à longueur. Ils reçoivent un apprêt destiné à permettre une distribution homogène des fibres dans la matrice béton.

## 8. Autocontrôle de la fabrication

La Société P.BAUMHUTER mentionne les différentes phases de l'autocontrôle de qualité des fibres de polypropylène EUROFIBRES MF®

### a) Contrôle qualité de la matière première

Les fournisseurs du granulé font parvenir avec chaque livraison un certificat de qualité de leur produit. Ceci permet de réagir immédiatement aux variations de qualité quelconques.

A l'aide de ce certificat de qualité les machines peuvent être ajustées conformément aux variations, de sorte que le produit fini ne présente aucune déviation de qualité.

En ce qui concerne le contrôle sur les additifs, nous souhaitons souligner que toutes les formulations qui sont d'usage dans l'industrie synthétique, n'ont aucune influence négative sur le béton ni sur les adjuvants du béton. En outre, il ne faut pas oublier que les quantités d'additifs qu'on ajoute au béton ne constituent que quelques millièmes du poids total.

### b) Contrôle de la fabrication aux postes de travail

La température est contrôlée régulièrement.

Il en est de même pour la valeur de vitesse d'extrusion.

**La longueur de la coupe** : la longueur de coupe des fibres est déterminée par les couteaux fixés à une distance fixe, dans la coupeuse.

### c) Contrôle de qualité (voir paragraphe 1 pour l'autocontrôle)

En outre, le poids de la torche, la longueur de coupe et l'observation des spécifications sont contrôlés toutes les heures sur les prélèvements.

Le laboratoire de l'usine effectue les contrôles suivants :

- le pesage pour déterminer le titre
- la résistance en traction
- l'allongement

Nous effectuons toujours un essai par équipe.

### d) Organisation des contrôles

Les torons de fibres venant de l'extrusion, ainsi que les unités d'emballage du produit fini sont marqués avec des numéros de contrôle comparables, qui par la suite sont inscrits dans une fiche de contrôle.

Les échantillons qui sont donnés au laboratoire eux aussi sont marqués avec les numéros de production correspondants, les résultats sont inscrits dans des fiches de contrôle et quelques échantillons de référence sont déposés pour pouvoir y revenir en cas de besoin.

Ce système de contrôle permet de réagir sans délai à des irrégularités de qualité éventuelles et même de faire des recherches par rapport à une livraison déjà faite au client.

## **II- REALISATION DES TRAVAUX DE DALLAGES AVEC LE PROCEDE EUROFIBRES MF®**

### **RAPPEL**

Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, nous rappelons la différence existant entre dallage non armé et dallage armé.

**EUROFIBRES MF® peut remplacer avantageusement les treillis soudés,  
mais en aucun cas  
EUROFIBRES MF® ne peut se substituer aux armatures structurelles.**

### **DALLAGE NON ARME**

Un dallage est dit « non armé », lorsque son bon comportement peut être assuré uniquement par la résistance à la traction du béton, compte tenu des caractéristiques du sol sous-jacent.

### **DALLAGE ARME**

Un dallage est dit « armé », lorsque son bon comportement ne peut plus être assuré par la résistance à la traction du béton compte tenu des caractéristiques mécaniques du sol sous-jacent et qu'il devient nécessaire d'équilibrer les efforts de traction par des aciers.

#### **1. Conception d'un dallage**

La conception et les calculs d'un dallage se font suivant les prescriptions du DTU 13-3.

L'incorporation d'EUROFIBRES MF® ne modifie pas défavorablement la résistance du béton. On peut même noter une amélioration de la résistance en compression.

Un dallage sur terre plein est composé de 4 éléments.

**Le corps du dallage** : repose sur un sol auquel il transmet les actions qui lui sont appliquées. Cette partie est considérée comme une fondation superficielle sujette au tassement.

**La forme ou sous-couche** : est constituée d'une certaine épaisseur de matériaux choisis et mis en œuvre pour obtenir une assise sur laquelle est exécutée le corps du dallage.

**La finition de la forme** : consiste à obtenir les cotes de nivellement de la sous face du corps de dallage définie par les plans.

## 2. Dallages extérieurs

Les sols extérieurs, qui sont essentiellement des voies de circulation ou des aires de stockage, doivent obligatoirement tenir compte de la nature des sols en place. Une étude préalable s'imposera de la même façon que pour un dallage avec béton non fibré.

## 3. Dallages intérieurs

A l'intérieur des bâtiments, les sols correspondent soit à des aires dégagées, soit à des espaces entre structures. Une attention particulière sera apportée à la qualité du remblayage qui reconstituera un support convenable pour le dallage.

## 4. Fractionnement des dallages-joints

Dans un dallage, les effets du retrait et des variations thermiques s'ajoutent mathématiquement, permettant ainsi de déterminer les emplacements et l'épaisseur des joints dans les parties courantes et dans les zones périphériques.

Les différents joints rencontrés sont :

- les joints de construction
- les joints d'isolement
- les joints de retrait
- les joints de dilatation

La conception des joints, leur distance ainsi que leur profondeur devant être conformes aux articles selon le DTU 13-3.

L'emploi d'EUROFIBRES MF® dans les travaux de dallages permet :

- LA SUPPRESSION DES TREILLIS SOUDES dans les dallages non armés,
- LA DIMINUTION DES JOINTS DE RETRAIT

## 5. Emploi des fibres dans les dallages armés

Un béton pour dallage armé peut être également traité avec des fibres. Ces dernières tiennent toujours leur rôle d'anti-fissurant et assurent ainsi une protection des armatures.

Dans le cas de revêtement adhérent, le pourcentage minimal d'acier prescrit par le DTU 13-3 est applicable.

## 6. Les constituants des bétons

- **Les ciments :** EUROFIBRES MF® est compatible avec tous les ciments. Néanmoins, les ciments CPA, CEM I, CPJ et CER II sont couramment les plus employés dans les dallages traditionnels. Les ciments utilisés seront conformes à la norme NFP 15-301.

- **Les granulats** : seront conformes à la norme NFP 18-301. D'une manière générale tous les granulats conviennent aux dallages. Ils seront propres et de qualité adaptée au trafic et à l'agressivité des produits en contact avec le sol. La granulométrie sera étudiée de façon à obtenir un béton aussi ferme que possible afin de réduire au maximum la porosité du dallage.
- **L'eau** : la quantité d'eau sera limitée selon le DTU 13-3 de façon à obtenir un rapport E/C de faible importance. Sa qualité sera conforme à la norme NFP 18-303
- **Les adjuvants** : EUROFIBRES MF® est compatible avec la plupart des adjuvants couramment utilisés aux normes NFP 18-335 pour les plastifiants et NFP 18-333 pour les fluidifiants.

## 7. Mise en œuvre

Etant donné les agressions diverses que subissent les dallages, les bétons auront une compacité optimale. Ils présenteront un affaissement du cône d'Abrams de 5 à 7 cm sauf s'ils sont fluidifiés ou pompés. La mise en place du béton s'effectue soit avec des aiguilles vibrantes, soit avec des poutres vibrantes. La finition de surface peut être faite par talochage ou par passages à l'hélicoptère. Les fibres ne sont pratiquement pas visibles à la surface du béton.

### Utilisation de plastifiant ou de fluidifiant

La présence de fibres dans le béton peut diminuer l'ouvrabilité apparente du béton mesurée au cône d'Abrams par une augmentation de la cohésion. Cette diminution d'ouvrabilité ne doit pas être compensée par un ajout d'eau. Les adjuvants utilisés pour augmenter l'ouvrabilité sont soit de type plastifiant conformes aux normes NFP 18-335 soit du type fluidifiant conformes à la norme NFP 18-333.

## **III. PRECONISATIONS D'EMPLOI POUR LES DALLAGES COURANTS.**

**DOSAGE** : de 600 g à 900 g de fibres pour 1 m<sup>3</sup> de béton

### 1. Recommandations générales

Choisir le type de fibres le mieux approprié au travail à réaliser et en fonction de la granulométrie.

L'addition de fibres ne doit entraîner aucune modification des compositions habituelles des bétons.

L'incorporation des fibres se fera de préférence progressivement.

Malaxer suffisamment longtemps pour assurer le défibrage correct et permettre la bonne répartition des fibres dans le béton.

## **2. Incorporation de fibres en centrale de fabrication**

L'incorporation des fibres se fera :

- soit directement dans le malaxeur ou dans la toupie

## **3. Incorporation des fibres dans le malaxeur avec les agrégats à sec**

- les fibres sont introduites dans le malaxeur en même temps que les agrégats,
- malaxer à sec pendant 1 à 2 minutes,
- ajouter l'eau,
- malaxer le temps utile ou poursuivre le malaxage dans la toupie.

## **4. Incorporation des fibres dans le malaxeur sur le béton en cours de préparation**

Le temps de malaxage utile : 3 à 4 minutes

Malaxer le temps utile ou poursuivre le malaxage dans la toupie.

## **5. Incorporation des fibres directement dans la toupie**

Les fibres sont introduites par la goulotte de toupie.

L'opérateur s'efforcera de jeter les fibres le plus loin possible à l'intérieur de la cuve.

Temps de malaxage utile : 4 à 6 minutes (tenir compte de l'état d'usure du matériel).

L'emploi des fibres dans le béton est d'une simplicité absolue et ne doit en aucun cas changer quoique ce soit aux façons habituelles de faire.

Néanmoins, c'est après quelques manipulations que les utilisateurs se familiarisent totalement avec EUROFIBRES MF® et dégagent les multiples avantages requis dont celui de la simplification du travail.

## LISTE D'APTITUDE AUX AGENTS CHIMIQUES

• <u>Acides</u>	20° C	60° C
Acide chlorhydrique concentré	+	+
Acide nitrique 25 %	+	+
Acide acétique 50 %	+	+
Acide lactique 90 %	+	+
Acide fluorhydrique 40 %	+	+
Acide phosphorique	+	+
Acide sulfurique	+	+
• <u>Solutions alcalines</u>		
Hydroxyde de potassium, solution 50 %	+	+
Hydroxyde de sodium, solution 50 %	+	+
• <u>Sels (solution saturée)</u>		
Carbonate de sodium	+	+
Sulfate d'ammonium	+	+
Chlorure d'ammonium	+	+
Sulfate de sodium	+	+
Sels de zinc	+	+
Sels de cuivre	+	+
Phosphates de sodium	+	+
Chlorure de sodium	+	+
Sels ferreux	+	+
• <u>Autres matières</u>		
Eau salée (eau de mer par exemple)	+	+
Huile alimentaire	+	0
Huile minérale (sans composés aromatiques)	+	0
Tétrachlorure de carbone	0	-

+ = résistant

0 = limite de résistance

- = non résistant